



Peinture très opacifiante à base de résines acryliques modifiées sans solvant.
Donne un aspect mat crayeux tout en étant lessivable*.

DESTINATION

Murs intérieurs et extérieurs usuels du bâtiment comme le plâtre et le ciment sur lesquels une haute résistance est demandée






PREPARATION

Murs neufs en ciment : Appliquez une couche de notre impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur et appliquez une couche de notre impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée

TECHNIQUE

Appliquez une couche régulière de Matt Attitude à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique Airless.
Pinceau : Appliquez une couche de Matt Attitude sans dilution pour un effet de chaux brossé. Une fois sec, vous pouvez aussi le ferrer avec une taloche propre et sèche.
Rouleau : Diluez la peinture avec 30% d'eau et bien mélanger. Bien charger le rouleau. Commencez l'application par un angle en haut par zone d'1m² en croisant les passes et sans trop tirer la peinture.
Terminez en lissant d'en haut en bas avec le rouleau.
Pistolet Airless : Dilution de 20 à 30 % d'eau avant l'application.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT

 Sans dilution pour en effet Chaux Brossé	 30% d'eau	 Sec au toucher: 30mn Recouvrable: 4 hrs	 14 à 16 m ² au litre	 Nettoyage des outils : à l'eau
---	--	---	--	---

***PROTECTION**

Matt Attitude est une peinture lessivable et respirante. Elle possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et aucune protection n'est nécessaire en usage courant. Matt Attitude peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse sans dégradation du film. Toutefois, Matt Attitude, reste absorbante et toute tache doit être nettoyé immédiatement.

COLORIS & CONDITIONNEMENT

147 coloris Inspirations + 1050 coloris Colour Box + coloris sur mesure
750ml / 2,5 L / 4 L / 14 L /

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,53 g/ltr
Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium et charges sélectionnées
Extrait sec moyen : 38%
Point inflammable : In-inflammable
Epaisseur : 40 µm
COV - Valeur Maximale : 22gr/ltr
(Fiche technique version 2009/03)